

SA 1674

Entgasungs-, Entschäum- und Gaslöse-Additiv für Epoxid- und Polyurethan-Systeme

Charakteristische Eigenschaften:

SA 1674 ist ein Tensid zur Verhinderung von Schaumbildung und Blasen beim Mischen, aber vor allem bei der Entgasung von unter Vakuum stehenden Epoxidharzsysteme.

Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, wird empfohlen, das SA1674 berechnet auf die Gesamtmenge, gut in die Harzbasis zu mischen, **bevor** Sie den Härter hinzufügen.

SA 1674 verbessert die Benetzbarkeit des Harzes erheblich und trägt effektiv zu einer Verringerung an Blasenbildung und Porosität im fertigen Verbundwerkstoff bei.

Der Zusatz von SA 1674 ergibt klare Epoxidsysteme, ohne eine milchige Optik zu bewirken.

Zusammensetzung

Lösung von Tensiden in flüssiger und transparenter Form.

Physikalische Eigenschaften

Ansicht	Klare, hellgelbe Flüssigkeit	
Dichte	@ 20 °C	0,95
Nicht volatile Anteile	%	Weniger als 1%
Brechungsindex	@ 25 °C	1.450
Flammpunkt		43 °C
Zugabe auf eine Gesamtmischung (nach Gewicht)		0,1-1%

Rechtliche Hinweise:

Gültig bei allen von uns oder / und durch SICOMIN EPOXY SYSTEMS zur Verfügung gestellten und auf bestem Wissen und Gewissen beruhenden Informationen (egal, ob mündlicher oder schriftlicher Natur), können wir für deren Richtigkeit keine Haftung übernehmen. Sie wurden nach bestem Wissen aufgrund aktueller Kenntnisse und Produkt-Erfahrungen gemacht, während derer die Materialien unter den von SICOMIN empfohlenen Bedingungen gelagert, gehandhabt oder verarbeitet wurden. Darum weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass Sie sich vor endgültiger Anwendung als Verwender der SICOMIN-Produkte und Systeme mittels ausreichender praktischer Tests hinsichtlich der geplanten Prozesse und Anwendungen unbedingt selbst von der Anwendbarkeit überzeugen müssen. Kundenseitig sind Lagerung, Gebrauch, die Anwendung und die Transformation der gelieferten Produkte außerhalb unseres Einflusses und tatsächlich innerhalb Ihrer (Kunden-) Verantwortlichkeit. SICOMIN behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu verändern. Jegliche technische Daten in diesem Technischen Datenblatt basieren auf Labortests. Aktuell gemessene Daten und Toleranzen können unter Einflüssen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, variieren. Sollten von unserer oder von Herstellerseite her dennoch berechnete Ansprüche erfüllt werden, so bezieht sich deren Erfüllung lediglich auf den Wert der gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkte. Der Hersteller wiederum garantiert die ständige Qualitätskontrolle laut seinen allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Verarbeiter müssen immer das jeweils lokale aktuelle technische Datenblatt beachten, dessen Kopie bei Bedarf übermittelt wird.