



Bostik

SIMSON PREP CS

VORBEREITUNGSMITTEL

WICHTIGSTE VORTEILE

- Ein-Schritt-Oberflächenvorbereitung
- Schnelle Trocknung
- UV-nachweisbar

BESCHREIBUNG

Simson Prep CS ist eine einstufige Vorbehandlung zur Verbesserung der Haftung verschiedener elastischer Klebstoffe von Bostik auf geschlossenen Untergründen. Beachten Sie die technischen Informationen des jeweiligen Produkts.

ANWENDUNG

- Vorbehandlung von Aluminium, Stahl, Kupfer und Messing
- Vorbehandlung der meisten gängigen pulverbeschichteten Metalle
- Vorbehandlung von lackierten Metallen
- Vorbehandlung der gängigsten Polyester-Substrate (GFK)
- Vorbehandlung von ABS, PVC und anderen Kunststoffen

Aufgrund der großen Vielfalt der verfügbaren Untergründe empfiehlt Bostik vor der Verwendung eine Haftungsprüfung (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertreter).

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Trocknung in ca. 5 Minuten, dies hängt jedoch vom Untergrund ab.
- Einfach anzuwendendes Ein-Schritt-Verfahren
- Effizient in der Anwendung
- Unter UV-Licht (365 nm) erkennbar

ANWENDUNG

Die Untergründe sollten sauber, fest, trocken, staub- und fettfrei sein.

Die Verpackung sollte bis zum Zeitpunkt der Verwendung geschlossen bleiben. Verwenden Sie Prep CS nicht direkt aus der Originalverpackung, sondern füllen Sie so viel Prep CS in einen sauberen Glas- oder Metallbehälter, wie innerhalb von 30 Minuten verbraucht werden kann, und verschließen Sie die Originaldose sofort wieder fest.

Bei Bedarf, z. B. bei starker Verschmutzung, können die Untergründe mit Cleaner I oder Cleaner 14 gereinigt werden. Lassen Sie die Reiniger 5 Minuten trocknen, bevor Sie Prep CS auftragen (vor der Verwendung sollte ein kleiner Test durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Reiniger den Untergrund nicht angreifen).

Da Prep CS ein Oberflächenaktivator ist, sollte es nicht in einer dicken Schicht oder in mehreren Schichten aufgetragen werden. Wischen Sie die Klebefläche einmal mit einem sauberen, farblosen, fusselfreien Tuch ab, das mit Prep CS befeuchtet ist. Dadurch wird die Oberfläche in einem einzigen Schritt gereinigt und vorbehandelt.

Vor dem Auftragen von Klebstoff oder Dichtungsmittel mindestens 5 Minuten trocknen lassen.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Verklebung/Abdichtung innerhalb von 6 Stunden nach dem Auftragen von Prep CS erfolgt. Tragen Sie daher nicht mehr Prep CS auf, als innerhalb von 6 Stunden versiegelt werden kann.

Vermeiden Sie den Kontakt mit den gereinigten, vorbehandelten Oberflächen, da fettige Finger zu einer schlechten Haftung führen können.

Nach dem Trocknen kann die Anwendung von Prep CS mit einem UV-Licht (365 nm) überprüft werden, es leuchtet dann hellblau.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT		WERT
Trockengehalt	[	<1
Spezifisches Gewicht	[g/ml]	0,79
Flammpunkt (geschlossener Tiegel)	[°C]	ca. 12
Trocknungszeit [20 °C/50 % r. F.]	[min]	ca. 5
Anwendungstemperatur	[°C]	+5 bis +30
Farbe		Hellgelb / transparent
Verpackung		500 ml Dose
UV-nachverfolgbar	λ	ca. 365 nm

LAGERSTABILITÄT

Prep CS ist in ungeöffneten Behältern an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach dem Öffnen ist Prep CS maximal 2 Wochen verwendbar (Behälter sollten bei Nichtgebrauch fest verschlossen werden).

WEITERE INFORMATIONEN

Die folgende Publikation ist auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblätter (MSDS) für

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren ausschließlich auf den Untersuchungen von Bostik und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen. Die Leistung des Produkts, seine Haltbarkeit und seine Anwendungseigenschaften hängen von vielen Variablen ab, darunter die Art der Materialien, auf die das Produkt aufgetragen wird, die Umgebung, in der das Produkt gelagert oder angewendet wird, und die für die Anwendung verwendeten Geräte. Jede Änderung einer dieser Variablen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, vor der Verwendung des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den zum Zeitpunkt der vorgesehenen Verwendung herrschenden Bedingungen zu prüfen. Bostik übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung. Das Produkt wird gemäß den Verkaufsbedingungen von Bostik verkauft, die dem Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs beiliegen. Keine der hierin enthaltenen Angaben darf so ausgelegt werden, dass sie das Nichtvorhandensein relevanter Patente impliziert oder eine Erlaubnis, Aufforderung oder Empfehlung zur Nutzung einer durch ein Patent geschützten Erfindung ohne die Genehmigung des Patentinhabers darstellt.

SMART HELP

Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter



Bostik S.A.

Colombes, Frankreich
Telefon: +33 (0)1 49 00 90 00
www.bostik.fr

Bostik Ltd.

Stafford, Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 (0) 1785 27 27 27
www.bostik.co.uk

Bostik GmbH

Borgholzhausen, Deutschland
Telefon: +49 (0)54 25/801-0
www.bostik.de

Bostik B.V.

Oosterhout, Niederlande
Telefon: +31 (0) 162 491 000
www.bostik.nl